



VITRIFICATEUR

PASSAGES EXTRÊMES®



TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE
Résistance renforcée


Incolore
Mat

Incolore
Satin

Incolore
Brillant

Chêne
Moyen
Satin

Incolore
naturel



UN VITRIFICATEUR ENCORE PLUS RÉSISTANT POUR UN PARQUET DURABLEMENT PROTÉGÉ.

Passages Extrêmes® est un vitrificateur de très haute qualité qui assure une finition soignée et durable. La technologie céramique renforce les performances du vitrificateur et offre une très haute protection contre les agressions quotidiennes.

Confort d'application optimal

- Texture garnissante
- Tendus parfaits


Très haute protection

- Résistance renforcée contre les chocs, rayures, passages répétés et taches
- Entretien quotidien facilité : lessivable

Finition esthétique

- Conserve le cachet du parquet
- Valorise le veinage du bois

TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



UNE FORMULATION RENFORCÉE EN MICRO BILLE DE CÉRAMIQUE POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMISÉE

DESTINATION

- Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.
- Idéal dans les lieux domestiques fortement sollicités : entrées, couloirs, séjours.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- PARQUET BRUT : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
- PARQUET VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- PARQUET CIRÉ ET ANCIEN : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- BOIS GRAS NU (teck, doussié, ...) : dégraisser soigneusement à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste avant l'application du vitrificateur.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1. Bien remuer le vitrificateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spéciaux «vitrificateur acrylique».
3. Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.

ENTRETIEN

Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33.



4. Laisser sécher 3 heures.
5. Egrenier (abrasif grain 120) et dépoussiérer, appliquer une 2^{ème} couche. Si nécessaire appliquer une 3^{ème} couche, sans égrenage entre couches.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

CONSEILS

- **ASPECT FINAL** : pour conserver la couleur du parquet obtenue après ponçage, appliquer directement trois couches de vitrificateur PASSAGES EXTRÊMES® incolore. Pour apporter un ton plus chaud, appliquer la SOUS-COUCHE V33 puis deux couches de vitrificateur.
- **DÉCORATION** : pour apporter une touche décorative au parquet, utiliser la SOUS-COUCHE & TEINTE V33 puis appliquer deux couches de vitrificateur.
- Sur les parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.