- **Aspect : SATIN**
- **Formats : 0,75L / 2,5L / 5L**
- **Rendement : 1L = ± 12 m²**

Lasure destinée :
• À toutes les boiseries verticales extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, pergola, clôtures, fenêtres, poutres
• Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens (chêne, résineux, mélèze, douglas, red cédar…).
• Compatible sur toutes anciennes lasures.

PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.
• **BOIS BRUTS :** égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec un traitement adapté.
• **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE, CHÂTAIGNIER… :** diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée. Sur bois gras, dégraissez au préalable à l'acétone.
• **BOIS DÉJÀ LASURÉS :** brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.
• Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
• Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d'eau.

CONSEILS V33

- *Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.*
- *Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3° couche.*
- *L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.*



La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.