



Ça rend plus fort

FICHE TECHNIQUE

Ni Clou Ni Vis EXTRA FORT & RAPIDE

Cartouche Colle Acrylique

- Très fort maintien immédiat
- Sans solvant
- Nettoyage à l'eau
- Cartouche plastique recyclée à 95%

DESCRIPTION



Formule

- **Pattex Ni Clou Ni Vis EXTRA FORT & RAPIDE** est une colle acrylique sans solvant et sans odeur. Sa formule super puissante vous offre un maintien immédiat élevé en un simple encollage.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, miroir, verre acrylique, le cuivre, le laiton et le PVC souple.

Sur les supports peints, vernis, traitées, papiers peints il est recommandé de poncer les surfaces au niveau du collage.

Destinations

Fixation de la plupart des matériaux d'agencement.

L'une des surfaces doit être poreuse.

- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, équerres, rosaces, dalles, briquettes)
- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, lambris, baguettes, profilés, tasseaux) l'adhérence initiale très élevée rattrape la nervosité de ces matériaux.
- Permet la fixation d'objets de poids élevés (jusqu'à 100kg/m²)

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCNV EXTRA FORT & RAPIDE cartouche plastique recyclée à 95%

Mise à jour : Octobre 2021



Ça rend plus fort

Bénéfices

Pattex Ni Clou Ni Vis EXTRA FORT & RAPIDE :

- **Cartouche plastique recyclée à 95%**
- Sans odeur, sans poussière
- Repositionnable dans les 5 à 10min.
- Comble les jeux jusqu'à 20mm.
- Peut-être peint.
- Pour les utilisations intérieures.
- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, métal, bois et dérivés, PVC rigide, polystyrène, pierre.
- Compatible avec le polystyrène extrudé, expansé

Mise en oeuvre

Préparation des surfaces :

Les surfaces doivent être solides, stables, sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage, poncer les peintures et vernis. Les surfaces crépies, le béton, le béton cellulaire, les plaques de fibrociment, le plâtre encartonné, les carreaux de plâtre, les dérivés du bois (panneaux de particule, lattes...) et le polystyrène extrudé conviennent.

Important : une des deux surfaces à assembler doit être absorbante ou perméable pour assurer une bonne prise de la colle.

Supports :

- Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé.
 - Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint.

Application :

- - Oter le capuchon.
- - Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- - Placer la cartouche dans un pistolet mastic.
- - Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- - Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- - Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- - Reboucher la canule après usage



Ça rend plus fort

CARACTERISTIQUES

Formule	Base résines polymères en dispersion aqueuse.
Couleur	Blanche
Température d'application :	De +5°C à +40°C
Densité (ISO 2811-1)	~1,30 g/cm ³
Temps de formation de peau du joint (23°C, 50% r. h.)	~ 15 minutes
Résistance finale au cisaillement (DIN EN 205)	~10 N/mm ² 100 Kg/cm ² (Réalise Bois sur Bois)
Temps de travail	~ 10 minutes
Temps de séchage au cœur du joint	~ 2 mm / 24 heures
Comble les jeux	Jusqu'à 20 mm
Temps de prise	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux
Conditionnement	Cartouche de 380g.
Consommation	Une cartouche permet de réaliser de 50 à 70 plots de 2 à 3cm de diamètre ou un cordon de 15m linéaire environ

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stockage 24 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans sa cartouche d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT

COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DDS :



Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCNV EXTRA FORT & RAPIDE cartouche plastique recyclée à 95%

Mise à jour : Octobre 2021



Ça rend plus fort

et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

Mise à jour le 15/10/2021

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCVN EXTRA FORT & RAPIDE cartouche plastique recyclée à 95%

Mise à jour : Octobre 2021