

Syntilor



VITRIFICATEUR PARQUET D'ANTAN

Grâce à sa nouvelle génération de résine polyuréthane, ce vitrificateur est le 1er vitrificateur à réunir tous les avantages d'un produit phase aqueuse avec le rendu d'un vitrificateur solvanté. Il réchauffe votre parquet avec une nuance miel doré, identique aux parquets d'autrefois.

- Toutes essences de bois courantes (chêne, pin des Landes, châtaignier, bois exotiques...)
- Parquets
- Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- **Sur parquet neuf** : Egrener grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur parquet ancien (vitrifié ou peint)** : Poncer grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur parquet ancien (huilé ou ciré)** : Poncer grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois exotique neuf** : Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone après le ponçage, juste avant l'application du vitrificateur.
- Décapage et décirage déconseillés. Si nécessaire utiliser un produit de traitement adapté. La formule spécifique de ce vitrificateur nécessite l'usage d'un matériel d'application neuf (bac, pinceau, spalter...). Ne pas appliquer de sous-couche parquet au préalable

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer au pinceau, au spalter (brosse large) ou au rouleau spécial vitrification en 3 couches bien garnies.
- Entre chaque couche : Laisser sécher 2h puis poncer légèrement au grain 120 et dépoussiérer soigneusement.
- Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
- Durcissement très rapide : réutilisation du parquet dans les 12H après la dernière couche. Prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...). Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage

ENTRETIEN

ÉTAPE 3

- **Nettoyage quotidien** : utiliser de manière fréquente et régulière le **Nettoyant Parquets Vitriifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Entretien occasionnel** : utiliser le **Savon Raviveur Parquets Vitriifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Rénovation annuelle** : pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure, utiliser le **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitriifiés et Stratifiés Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les aspects)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 12H
RENDEMENT	10 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné ou Mat

ÉTIQUETAGE SANITAIRE




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usine..
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

