

COLLE EN PÂTE AMÉLIORÉE



LES + PRODUITS

- ▶ 2 en 1 produit polyvalent
- ▶ Idéale pâte de verre et mosaïques
- ▶ Joints durablement blancs

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 400 g - lot de 12 tubes
- ▶ 1,5 kg - lot de 6 pots
- ▶ 3 kg - 120 seaux
- ▶ 7 kg - 60 seaux
- ▶ 12 kg - 36 seaux

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures

COLORIS

- ▶ Gris, blanc

PEIGNE

- ▶ Mur : U6
- ▶ Mosaïque : V4

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex



PROPRIÉTÉS

Colle adaptée pour tous les types de carrelages muraux (jusqu'à 33 x 33 cm) et la réalisation de joints de 1 à 6 mm. Convient parfaitement aux pièces humides. **COLLE & JOINT** en pâte assure un collage très haute adhérence en intérieur, sur murs et plans de travail. Grâce à sa formule hydrofugée, les joints restent sains plus longtemps.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Pâte de verre	Carreau de terre cuite	Grès Cérame 0,5 < E < 3 % ⁽¹⁾	Grès Cérame E > 3 % ⁽¹⁾	Faïence	Pierre naturelle Po > 2 %	
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	10x10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33	
	Béton cellulaire						
	Plaque de plâtre non hydrofugée						
	Carreau de plâtre non hydrofugé						
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	10 x 10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Carreau de plâtre hydrofugé	30 x 30			33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée						
	Ancien carrelage*						
Peinture poncée		30 x 30		33 x 33	33 x 33	33 x 33	

Poids maximal des carreaux aux murs : 30 Kg/m².

(1) E : Absorption d'eau.

(2) Po : Porosité du support.

Attention de bien préparer les supports avant l'application de la colle.

* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.
- Sur supports bois et anciens carrelages, appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.
- Dans le cas d'une application sur support fermé, bien veiller à attendre 72 h avant la réalisation des joints. Ce temps peut être allongé si présence de températures froides ou humides.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien remuer la pâte dans le seau avant chaque utilisation pour conserver sa souplesse.
- Pour une meilleure conservation, remettre le film protecteur et refermer le seau après usage.

CONSOMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 15 x 15 cm	≤ 30 x 40 cm
Mur intérieur	3 kg/m ² (V6)	4 kg/m ² (U6)

□ SIMPLE ENCOLLAGE □ DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 20 min pour carrelé	 15 min pour ajuster	 24 h pour réaliser les joints	 10 à 15 min. pour nettoyer les joints	 48 h remise en eau	 +30°C +5°C Température d'utilisation
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	----------------------------------	--

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com