

Ragréage mural

Mortier de ragréage mural épais pour travaux de rattrapage / dressage / surfaçage des murs extérieurs ou intérieurs

DOMAINE D'UTILISATION

- ragréage et dressage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds

SUPPORTS

- béton banché, brut, moulé (sauf lisse) conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1
 - maçonnerie de blocs de béton (en intérieur)
 - blocs à bancher (en piscines privées)
- Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 5 à 20 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- toutes les finitions applicables sur bétons peuvent être appliquées sur le ragréage mural, dans le respect de leurs règles de mise en œuvre :
 - enduits hydrauliques
 - revêtement organique épais (RPE)
 - revêtement organo-minéral épais (RSE)
 - peinture
 - carrelage

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur support en plâtre, hourdé au plâtre ou ayant reçu un revêtement organique épais (RPE) ou une peinture
- ne pas utiliser pour reboucher les joints de prédalles

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- temps d'utilisation de la gâchée : 2 heures environ
 - délai de recouvrement : 8 jours au minimum
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition : ciments, charges minérales et adjuvants spécifiques

Granulométrie : 1,25



25 kg

+ PRODUITS

- ✓ Formule antipoussière
- ✓ Dressage en forte épaisseur (jusqu'à 20 mm)
- ✓ Teinte claire des bétons neufs
- ✓ Application manuelle ou par projection mécanique

RECOMMANDATIONS

- ne pas ajouter d'eau dans le mélange en cours de prise. Une gâchée dont la prise a débutée ne doit pas être utilisée

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture ou de produit organique
- humidifier le support avant application

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

APPLICATION

dosage en eau

- 4 à 4,5 l d'eau par sac de 25 kg

préparation

- gâcher manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique lent (inférieur à 300 tr/min) jusqu'à l'obtention d'un mortier souple et homogène

- laisser reposer 2 minutes

mise en œuvre

- appliquer à la taloche inox ou à la truelle. Pour les épaisseurs supérieures à 10 mm, appliquer en 2 passes successives (laisser tirer entre les 2 passes)

- gâcher le **ragréage mural** en machine à projeter ou bétonnière pendant 5 à 10 minutes
- appliquer par projection mécanique en une ou plusieurs passes selon l'épaisseur d'application
- égaliser à la règle ou au couteau à enduire

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : gris clair

Outillage

auge, taloche inox, truelle, taloche polystyrène, taloche plastique alvéolée, malaxeur électrique lent (300 tr/min), machine à projeter, bétonnière, règle

Consommation

1,6 à 1,7 kg/m² /mm d'épaisseur

