

# STARFLOOR CLICK SOLID 55

## FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATION	NORMES	Starfloor Click Solid 55
Classification européenne	EN ISO 10582	Revêtement de sol résistant, compact et hétérogène
	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 Commercial: 33

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5.0 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm
Poids total	EN ISO 23997	8850 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Format	EN ISO 24342	Lames 121,1 x 19,05cm = 7/boîte = 1,61m <sup>2</sup> /boîte 149,1 x 24,05cm = 4/boîte = 1,43m <sup>2</sup> /boîte
		Dalles 60,1x32,38cm = 8/boîte = 1,56m <sup>2</sup> /boîte 99,1x49,05cm = 3/boîte = 1,46m <sup>2</sup> /boîte
Traitement de surface (PUR)	-	Extreme®
Impression digitale haute définition	-	Oui, sur certaines références Starfloor Click Solid 55
Grainage au registre (EIR)	-	Oui, sur certaines références Starfloor Click Solid 55

ENVIRONNEMENTALES PERFORMANCES		
Stabilité dimensionnelle valeur requise	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Stabilité dimensionnelle valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	0,10%
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1 pose non-collée sur support béton
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918 - EN 425	Pas de dommage
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB
Réduction phonique	EN ISO 31-074	Class C (Ln,e,w < 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Solidité Lumière	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Pas de dommage(0)
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 suivant le grainage μ ≥ 0,30
Adhésion de la couche d'usure	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Apte au sol chauffant	-	Compatible - max. 27 °C

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10µg/m <sup>3</sup>
Contenu recyclé	-	35%
Recyclable	-	100%
Plastifiant	-	Sans phtalate

PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	-	No 0197- 0010-DoP-2021-02

Selon la réglementation Européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, la Déclaration de Performance n° 0197- 0010-DoP-2021-02 est disponible sur notre site internet [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



European classification EN ISO 10582: 2018