

SOUS COUCHE D'ETANCHEITE

SOUS COUCHE D'ETANCHEITE est une feuille d'étanchéité, constituée d'une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomère.

La face supérieure est protégée par du sable fin et munie d'un galon protégé par un voile de surface. La face inférieure est protégée par un film macro-perforé associé à un grésage (sable fin).

Domaine d'emploi

SOUS COUCHE D'ETANCHEITE est utilisée comme pare-vapeur ou comme première couche dans un système d'étanchéité bicouche pour toiture inaccessible et accessible piétons.

S'utilise exclusivement en extérieur.

Constituants

| | SOUS COUCHE D'ETANCHEITE |
|---|---|
| Armature | Polyester non-tissé |
| Liant | Bitume élastomère* : mélange de bitume sélectionné et de polymère thermoplastique SBS |
| Epaisseur Nominale selon EN 13707 | 2,6 mm (-5 % ; +5 %) |
| Face supérieure | Grésage (sable) |
| Face inférieure | Film macroperforé + grésage (sable) |
| Largeur du galon de recouvrement | ≥ 60 mm revêtu en surface d'un voile polyester non-tissé |
| * selon Directive Particulière UEAtc pour l'agrément des revêtements d'étanchéité en bitume élastomères SBS | |

Conditionnement

| | SOUS COUCHE D'ETANCHEITE |
|--|---------------------------------|
| Dimensions du rouleau | 1 m x 7 m |
| Poids du rouleau | Environ 25 kg |
| Stockage | Debout sur palettes housées |
| Un rouleau peut comporter 1 coupe. Dans ce cas, la plus petite longueur a au moins 2 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale. Le stockage des rouleaux doit être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intercalaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée ne le protégeant contre l'humidité et en le stockant à au moins +2°C pendant au moins 5 h avant la mise en œuvre. | |

Mise en œuvre

Se référer pour la mise en œuvre au Guide de pose étanchéité du système L'INRATABLE.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.
Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA SAS attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.

MARQUAGE CE

| |
|---|
|  1119 |
| SOUS COUCHE D'ETANCHEITE SOPREMA SAS 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 STRASBOURG cedex 22 DOP n° WPBFR505 Certificats de Contrôle Production Usine : 1119-CPR-13132, 13133, 13134 (EN 13707) Certificats de Contrôle Production Usine : 1119-CPR-13136, 13137, 13138 (EN 13970) |
| EN 13707 / EN 13970 Feuille à base de polyester non-tissé, de bitume élastomère, sable fin en surface, et film macroperforé associé à du sable fin en sous - face, de dimensions 7 m x 1 m x 2,6 mm. Mise en œuvre par collage à froid ou soudage au chalumeau. |

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécification Technique Harmonisée |
|--|---------------------------------------|---|
| Résistance à un feu extérieur (Note 1) | F_{ROOF} (t1,t2,t3,t4) | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Résistance aux racines | NPD | |
| Résistance au poinçonnement statique (kg) | 20 | |
| Résistance des joints Résistance au pelage (N/50 mm) | NPD | |
| Durabilité Résistance au fluage à température élevée après vieillissement | 90°C | |
| Durabilité Transmission de la vapeur d'eau après vieillissement artificiel Résistance aux produits chimiques | Conforme NPD | EN 13970:2005 + A1:2006 |
| Transmission de la vapeur d'eau | ≥ 6,9.10⁴ | |
| Réaction au feu | E | EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13970:2005 + A1:2006 |
| Etanchéité à l'eau | Conforme | |
| Propriétés en traction Résistance en traction LxT (N/50 mm) Allongement LxT (%) | ≥ 550x400 30x30 | |
| Résistance au choc (mm) | 1000 | |
| Résistance à la déchirure (N) | ≥ 150 | |
| Résistance des joints Résistance au cisaillement (N/50 mm) | 400 | |
| Souplesse | - 16°C | |
| Substances dangereuses (Notes 2 & 3) | Conforme | |

Note 1 : Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 3 : En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.