

## Codes produits

NOM PRODUIT	COLORIS	FORMAT	CODE ARTICLE PAREXLANKO	GENCOD	CODE ARTICLE CASTORAMA
COLLE CARRELAGE SOL ET MUR INTERIEUR	Gris	25kg	03081	3454974425708	442570
COLLE CARRELAGE SOL ET MUR INTERIEUR	Gris	5kg	03080	3454974425692	442569
COLLE CARRELAGE SOL ET MUR INTERIEUR	Blanc	25kg	03084	3454974425722	442572
COLLE CARRELAGE SOL ET MUR INTERIEUR	Blanc	5kg	03083	3454974425715	442571
COLLE CARRELAGE SOL INTERIEUR / EXTERIEUR	Gris	25kg	03086	3454974425890	442589
COLLE CARRELAGE SOL INTERIEUR / EXTERIEUR	Gris	5kg	03085	3454974425883	442588
COLLE CARRELAGE MURALE CUISINE ET SALLE DE BAINS	Blanc	25kg	05189	3454974419134	441913
COLLE CARRELAGE MURALE CUISINE ET SALLE DE BAINS	Blanc	10kg	03090	3454974425913	442591
COLLE CARRELAGE MURALE CUISINE ET SALLE DE BAINS	Blanc	5kg	03089	3454974425906	442590

# Diall

**FICHES TECHNIQUES  
COLLE CARRELAGE**

# Diall

## Colle carrelage Sol et mur intérieur

### PROPRIETES :

Cette colle carrelage est un produit destiné au collage en sol et mur intérieur de carreaux de format courant, sur support à base de ciment. Elle est recommandée pour les grès émaillés et étirés.

### LES OUTILS INDISPENSABLES :

Peigne cranté, truelle, mélangeur à perceuse, bac, croissillons, maillet, gants.

Choix du peigne cranté :

- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de petits formats (inférieurs à 20 x 20 cm) à sous face striée et sur support plan.

- Peigne à dents carrées de 9 mm : carreaux de formats moyens à grands et/ou sur supports irréguliers. Simple encollage jusque 20 x 20 cm.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Nettoyez, dépeusiez, dégraissez. Le support doit être propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre plan à l'aide du mortier colle (sur une épaisseur maximum de 10 mm) ou d'un ragréage.

#### 1. Préparez la colle

- Dans un récipient propre, versez la poudre et ajoutez l'eau dans la proportion de 5 à 5,5 l d'eau pour 20 à 22% d'eau pour chaque conditionnement.

- Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeau. Laissez reposer 5 minutes et remélanger. L'usage d'un mélangeur monté sur perceuse, à vitesse lente, facilite le mélange.

- Utilisation du mélange : 3 heures environ.

#### 2. Appliquez la colle

- Étalez le mortier colle sur le support à l'aide de la truelle sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>. Égalisez avec le peigne cranté adapté en l'inclinant légèrement. Vous avez 20 minutes environ pour poser les carreaux.

- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm, effectuez le double encollage en appliquant une fine couche de mortier colle de 1 mm à l'aide de la truelle sur le dos du carreau.

#### 3. Appliquez le carrelage

- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme afin d'écraser les sillons de colle. Vous pouvez vous aider d'un maillet ou d'une batte de carreleur. Pour un alignement parfait, utilisez des croissillons de la largeur du joint choisi. Vous disposez de 20 minutes environ pour ajuster les carreaux.

#### 4. Réalisez les joints

- Réalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

### CARACTÉRISTIQUES :

Collage et format maximum du carrelage selon sa nature

	GRÈS ÉTIRÉ GRÈS ÉMAILLÉ (POROSITÉ > 0,5%)	TERRE CUITE
Sol et mur intérieur	33 x 33 cm	20 x 20 cm

### RECOMMANDATIONS :

- Effectuez la pose à une température comprise entre + 5°C et + 30°C.

- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer l'humidité.

- Protégez l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.

- Sur dalle de béton neuve, attendez le séchage définitif : 1 mois.

- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage à l'aide d'une éponge humide.

- Nettoyez les mains et les outils à l'eau avant que le mortier ne sèche.

- Il est recommandé aux personnes allergiques au ciment de porter des gants.

- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

- Les temps donnés sont définis à + 23°C et 50% HR.

- Consulter la fiche de données sécurité.

### CONSUMMATION :

	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
Peigne à dents carrées de 6 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>	-
Peigne à dents carrées de 9 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 à 7 kg/m <sup>2</sup>

### COLLAGE :

- Ce produit ne convient pas pour le collage de carreaux de faible porosité (grès cérame). Pour les carreaux en grès cérame, nous vous conseillons d'utiliser la colle sol intérieur extérieur.

- Convient sur les supports suivants :

AU SOL : dalle sur terre-plein, dalle et chape sur isolant, enduit de lissage P3.

AU MUR\* : béton, enduit base ciment, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de terre cuite, béton cellulaire.

\*Attention ne convient pas pour les supports base plâtre.

### CONDITIONNEMENTS :

25kg - 5kg



C2

GRIS



\* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhal sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Castorama France  
C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies - Cedex  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
01 86 99 55 74

# Diall

## Colle carrelage Sol intérieur / extérieur

### PROPRIETES :

Cette colle est destinée au collage en sol intérieur et extérieur de carreaux de très grands formats et les grès cérame. Elle est adaptée pour les supports anciens à base de ciment, anciens carrelages et peintures. Peut également convenir pour un collage en mur intérieur et extérieur.

### LES OUTILS INDISPENSABLES :

- Peigne cranté, truelle, mélangeur à perceuse, bac, croissillons, maillet, gants.

Choix du peigne cranté :

- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de petits formats (inférieurs à 20 x 20 cm) à sous face striée et sur support plan.

- Peigne à dents carrées de 9 mm : carreaux de formats moyens à grands et/ou sur supports irréguliers.

- Taloché à lune diamètre 20 mm : carreaux de grands et très grands formats et/ou sur supports irréguliers.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Nettoyez, dépeusiez, dégraissez... Le support doit être propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre plan à l'aide du mortier colle (sur une épaisseur maximum de 10 mm) ou d'un ragréage.

- Sur anciens supports : vérifiez la tenue des anciens carreaux. Recollez ou déposez les carreaux défectueux. Dépouillez carrelages et peintures. Appliquez le primaire tous supports et attendez son séchage complet (1 à 3 heures).

#### 1. Préparez la colle

- Dans un récipient propre, versez la poudre et ajoutez l'eau dans la proportion de 20 à 22% d'eau pour chaque conditionnement.

- Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeau. Laissez reposer 5 minutes et remélanger. L'usage d'un mélangeur monté sur perceuse, à vitesse lente, facilite le mélange.

- Utilisation du mélange : 3 heures environ.

#### 2. Appliquez la colle

- Étalez le mortier colle sur le support à l'aide de la truelle sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>. Égalisez avec le peigne cranté adapté.

- Vous avez 20 minutes environ pour poser les carreaux.

- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm, il est recommandé d'effectuer le double encollage en appliquant une fine couche de mortier colle de 1 mm à l'aide de la truelle sur le dos du carreau.

#### 3. Appliquez le carrelage

- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme afin d'écraser les sillons de colle, s'aider d'un maillet ou d'une batte de carreleur. Pour un alignement parfait, utilisez des croissillons de la largeur du joint choisi.

- Vous disposez de 20 minutes environ pour ajuster les carreaux.

#### 4. Réalisez les joints

- Réalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

### CARACTÉRISTIQUES :

Collage et format maximum du carrelage selon sa nature :

	GRÈS ÉTIRÉ GRÈS ÉMAILLÉ GRÈS CÉRAMÉ	TERRE CUITE	PLAQUETTE DE PAREMENT	PIERRE NATURELLE
Sol intérieur	50 x 50 cm	20 x 20 cm	-	45 x 45 cm
Sol extérieur	45 x 45 cm	-	-	45 x 45 cm
Mur intérieur*	45 x 45 cm	20 x 20 cm	15 x 15 cm	-
Mur extérieur*	40 x 40 cm	20 x 20 cm	15 x 15 cm	-

\*Poids maxi des carreaux 30 kg/m<sup>2</sup> Sur béton et ciment, 33 x 33 cm sur autres supports.

### RECOMMANDATIONS :

- Effectuez la pose à une température comprise entre +5°C et +30°C.

- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer l'humidité.

- Protégez l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.

- Sur dalle de béton neuve, attendez le séchage définitif : 1 mois.

- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage à l'aide d'une éponge humide.

- Nettoyez les mains et les outils à l'eau avant que le mortier ne sèche.

- Il est recommandé aux personnes allergiques au ciment de porter des gants.

- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage fermé d'origine et à l'abri de l'humidité.

- Les temps donnés sont définis à +23°C et 50% HR.

- Consulter la fiche de données sécurité.

### CONSUMMATIONS :

	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
Peigne à dents carrées de 6 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup> env.	5 à 6 kg/m <sup>2</sup> env.
Peigne à dents carrées de 9 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup> env.	6 à 7 kg/m <sup>2</sup> env.
Taloché à lune diamètre de 20mm	-	7 à 8 kg/m <sup>2</sup> env.

### COLLAGE :

- Convient sur les supports suivants :

AU SOL : dalle et plancher de béton, chape, enduit de lissage P3, ancien carrelage, ancienne peinture.

AU MUR : béton, enduit à base de ciment, plaque de plâtre cartonnée, carreau de terre cuite, béton cellulaire, ancien carrelage, ancienne peinture.


### CONDITIONNEMENTS :

25kg - 5kg



D2

BLANC



\* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhal sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Castorama France  
C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies - Cedex  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
01 86 99 55 74

# Diall

## Colle carrelage murale Cuisine et salle de bains

### PROPRIETES :

La colle carrelage murale est une pâte prête à l'emploi, d'une grande facilité d'utilisation, destinée au collage en mur intérieur et plan de travail. Elle est adaptée pour les supports base plâtre, ciment, bois et ses dérivés.

### LES OUTILS INDISPENSABLES :

- Peigne cranté, croissillons, maillet, gants...

Choix du peigne cranté :

- Peigne à dents triangulaires de 6 mm : carreaux de petits formats inférieurs à 20 x 20 cm sur support plan.

- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de formats supérieurs à 20 x 20 cm.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Nettoyez, dépeusiez, dégraissez... Le support doit être propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre plan à l'aide de la colle en pâte (sur une épaisseur maximum de 3 mm, 2 à 3 heures avant la pose).

- Sur supports bois non traités contre l'humidité : appliquez une couche de primaire tous supports et attendre son séchage complet (1 à 3 heures).

- Sur supports très poreux ou friables : appliquez une couche de primaire tous supports.

#### 1 - Préparez la colle

- La colle est prête à l'emploi. Remuez la pâte avant et pendant l'utilisation pour lui conserver toute sa souplesse.

#### 2 - Appliquez la colle

- Étalez la pâte sur le support à l'aide de la truelle sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>. Égalisez avec le peigne cranté adapté en l'inclinant légèrement. Vous avez 30 minutes environ pour poser les carreaux.

- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm effectuez le double encollage en appliquant une fine couche de 1 mm à l'aide de la truelle sur le dos du carreau.

#### 3 - Appliquez le carrelage

- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme afin d'écraser les sillons de colle, s'aider d'un maillet.

- Pour un alignement parfait, utilisez des croissillons de la largeur du joint choisi.

- Vous disposez de 15 minutes environ pour ajuster les carreaux.

#### 4 - Réalisez les joints

- Réalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Collage et format maxi du carrelage selon sa nature

	GRÈS POROSITÉ < 3%	GRÈS POROSITÉ > 3%	CARREAUX TERRE CUITE
Mur intérieur*	25 x 25 cm	33 x 33 cm	20 x 20 cm

\*Poids maxi des carreaux 30 kg/m<sup>2</sup>.

Recommandé pour les carreaux de type : Faïence, grès cérame, grès étiré, grès émaillé, terre cuite, pâte de verre, émaux.

- Pour des formats de carreaux jusqu'à 33 x 33 cm (poids maxi 30 kg m<sup>2</sup>).

- Sur les supports de type : plaque de plâtre cartonnée, carreau et enduit de plâtre, béton cellulaire, béton, enduit base ciment, bois ou dérivés du bois

### RECOMMANDATIONS :

- Effectuez la pose à une température comprise entre +5°C et + 30°C.

- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer l'humidité.

- Ne pas appliquer sur enduit pelliculaire inférieur à 3 mm.

- L'épaisseur de colle ne doit pas dépasser 5 mm quand le carreau est posé.

- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage à l'aide d'une éponge humide.

- Nettoyez les mains et les outils à l'eau avant que la colle ne sèche.

- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage fermé d'origine et à l'abri du gel et des fortes températures.

- Les temps donnés sont définis à + 23°C et 50 % HR.

- Consulter la fiche de données sécurité.

- Tenir hors de portée des enfants.

- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

- Porter les équipements de protection recommandés (gants, lunettes).

### CONSUMMATION :

Peigne à dents triangulaires de 6 mm	3 kg/m <sup>2</sup>
Peigne à dents carrées de 6 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENTS :

25kg - 10kg - 5kg



C1

BLANC

GRIS



\* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhal sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Castorama France  
C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies - Cedex  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
01 86 99 55 74