

Fiche Technique : BLANC VELOURS

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description :

Peinture de finition velours, aux résines acryliques, en phase aqueuse.

Propriétés :

- Lessivable
- Toutes pièces
- Excellent rendement.
- Grand confort d'application : sans projections, limite le phénomène de reprises
- Procure une très belle finition velours
- Blancher intense et durable
- Séchage rapide
- Opacité renforcée
- Convient sur toile de verre.
- Classification : A+

Destination :

- Murs, Plafonds et Boiseries.
- Toutes pièces.

Préparation :

Sur les anciennes peintures :

- Lessiver, rincer et laisser sécher le support. Appliquer une couche de Sous-couche Universelle+ de Tollens ou directement une couche diluée à 10% d'eau de Blanc Velours de Tollens.
- Sur peintures satinées, brillantes ou glycéros, appliquer directement une couche de Sous-couche Recouvre Tout de Tollens, afin d'éviter de poncer et dépoussiérer.

Carreaux et plaques de plâtre, carreaux de béton cellulaire, enduits et dérivés de plâtre :

Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de Sous-couche Plaques de Plâtre de Tollens.

Sur carreaux et plaques de plâtre hydrofuges :

Appliquer une couche de Sous-couche Glycéro de Tollens.

Sur toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés :

Après un séchage complet, faire un essai sur 1m² à cheval entre 2 lés pour vérifier que le support ne se décolle pas.

Plâtre, ciment, béton, bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) :

Brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire avec un dégraissant bois, laisser sécher puis appliquer une couche de Sous-couche Universelle+ de Tollens.

Conseils d'utilisation :

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 2 couches (attendre 4h entre 2 couches) entre 15°C et 25°C hors courant d'air et à moins de 65% d'humidité ambiante.
- Attendre 28 jours avant lavage.

Matériel d'application :

- Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens (12 mm)
- Pinceau plat ou rond pour les coins et angles
- Pistolet airless (dilution à 5-10% d'eau)

Nettoyage des outils : Eau**Caractéristiques :**

Conditionnement	12L
Teintes disponibles	Teintable en machine à teinter Tollens Teintes pastels
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures Recouvrable : 6 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 5g/L COV.
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Brillant spéculaire	10 sous 60°, velours
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Précautions d'emploi :

Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Mise à jour : Juin 2018

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 13.097.643,30€

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294
– www.tollens.com