OLLENS

Fiche Technique: **PREMIUM MAT**

INTERIEUR







*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description Peinture acrylique, prête à l'emploi. Son bel aspect mat apporte une allure chaleureuse et masque les irrégularités de surface. Formulée avec des résines haute qualité, elle est idéale pour une décoration soignée et durable grâce à sa résistance renforcée : un vrai mat lessivable et esthétique pour vos murs, boiseries et radiateurs

Propriétés

- Aspect mat
- Facile à appliquer
- Texture crème
- Ultra résistante
- Ultra couvrante
- Lessivable
- Rapide à appliquer pour une pièce décorée facilement dans la journée

- **Destination** Murs, boiseries et radiateurs
 - Toutes Pièces

Préparation et mise en œuvre

- La qualité et la durabilité du résultat final dépend du soin apporté à la préparation. Le support doit être sain, propre et sec.
- Appliquez directement PREMIUM MAT de Tollens sur un support déjà peint et sain. Pour les boiseries ou pour gagner en opacité sur votre mur, utilisez Souscouche Universelle de Tollens. Sur supports neufs ou bruts, préférez Souscouche Plaques de plâtre de Tollens (et Sous-couche Glycéro de Tollens sur plaques de plâtre hydrofuges).
- PREMIUM MAT de Tollens s'applique sur les murs, boiseries et radiateurs, dans toutes vos pièces (séjours, chambres, couloir, entrée, montées d'escalier... Nous vous recommandons Premium satin pour encore plus de résistance dans les cuisines et salles de bains).
- Pour les murs ou le plafond : rouleau spécial acrylique 10mm ou 12mm.
- Pour les boiseries : mini rouleau spécial acrylique et pinceau.
- -Bien mélanger avant application. Temps de séchage entre deux couches : 4 heures.
- -Astuce : conservez votre rouleau imbibé de peinture et enveloppez-le hermétiquement dans un sachet plastique ou un film étirable. Pas besoin de le nettoyer entre les deux couches!

TOLLENS

-A la fin de votre projet, nettoyez vos outils à l'eau. Les qualités de résistance de la peinture sont optimales après 28 jours de séchage. Pour le lessivage, utilisez une éponge non abrasive et un produit ménager doux.

Nettoyage des outils Eau

Caractéristiques

Conditionnement	Testeur 50ml / 750 ml / 2,5L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 12 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
Aspect du film	Mat
Aspect en pot	Liquide onctueux
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Brillant spéculaire	< 2 sous 85°
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL -3(2H)-ONE, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles.
Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

