

TOLLENS

FAÇADE HAUTE RÉSISTANCE



Peinture façade semi-épaisse (D3), d'aspect mat minéral, aux résines acryliques en phase aqueuse, pour la décoration, la protection et la réparation des façades faïencées.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2	
Destination	• Extérieur. Décoration des façades : système classe D2. Protection des façades faïencées : système classe D3. • Protection et décoration des façades lisses ou texturées. • Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	• Façade uniforme grâce à sa texture garnissante idéale pour masquer et prévenir le faïencage. • Façade haute résistance grâce à sa barrière protectrice contre les conditions climatiques extrêmes et le développement des micro-organismes. • Film microporeux qui laisse respirer le support pour une durée de vie prolongée de la façade. • Polyvalente : application directe grâce au système 2 en 1, sous-couche + peinture de finition. • Procure une très belle esthétique et luminosité de l'aspect mat minéral. • Grand confort d'application : très bonne glisse, sans projections.
Caractéristiques	
Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,50 kg / L
Extrait sec	En poids : 63% / En volume : 44%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.
Aspect du film	Poché
Brillant spéculaire	< 2 sous 85°, mat minéral
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	- Sur façades lisses en système D2 : ± 6 à 7 m ² par litre et par couche. - Sur façades texturées ou faïencées en système D3 : ± 3 à 4 m ² par litre et par couche. <i>Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support ainsi que du contraste des teintes et du mode d'application.</i>
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures. Recouvrable : 12 heures. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</i>
Conditionnement	2,5L et 10L
Teintes	Existe en Blanc et en teinte prête à l'emploi Ton pierre RAL 9001. Blanc teintable sur machine à teinter Tollens, en pastels : se renseigner préalablement auprès du magasin pour vérifier que le service soit disponible.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	• Rouleau polyamide méché (pour supports lisses) ou polyamide texturé (pour supports structurés ou faïencés) : prêt à l'emploi en finition. Dilution à 10% d'eau en 1^e couche d'impression. • Brosse pour les zones peu accessibles.
Nettoyage des outils	A l'eau
Supports compatibles	• Enduits de liants hydrauliques, ciments, bétons et dérivés, anciennes peintures en bon état. • recommandé pour les façades faïencées. • Sur supports poreux, absorbants, farinants : utiliser Tollens PRO+ Fixateur Façade. • Pour les façades microfissurées : utiliser la peinture Tollens PRO+ Façade Universelle.
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillées ou pulvérulentes. Veiller à éradiquer tous micro-organismes avec un nettoyant adapté (bien laisser sécher). Reboucher toutes les fissures si nécessaire avec un mastic extérieur à peindre. • Sur support bruts, neufs, sains et adhérents : dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Appliquer une couche de Tollens Façade Haute Résistance diluée à 10% d'eau, afin de fixer et réguler les fonds. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans. • Sur supports bruts poreux ou friables : appliquer une sous-couche de Tollens PRO+ Fixateur Façade. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans. • Sur supports déjà peints, sans gros dégâts (non farinants) : gratter les parties écaillées. Dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Traiter contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique) et laisser sécher 1 à 2 semaines. Puis appliquer une couche de Tollens Façade Haute Résistance diluée à 10% d'eau, afin de fixer et réguler les fonds. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans.
Mise en œuvre	• Eviter de peindre par une température inférieure à 5° C et supérieure à 35°C, ainsi qu'en cas de pluie, forte humidité ou en plein soleil. • Bien mélanger avant emploi. Appliquer en deux couches sur support préparé. • Commencer à peindre dans le sens inverse de la course du soleil. • Appliquer la peinture par zone de 1m² environ, en croisant les passes, pour une répartition uniforme. Terminer verticalement pour un résultat optimal. • Toujours commencer par le haut de la façade puis descendre progressivement.
Hygiène et sécurité	• Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Précautions d'emploi	Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
Garantie	10 ans, sous réserve de remplir les conditions d'obtention préalablement définie. Se référer au compte-rendu de travaux disponible sur www.tollens.com

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
 71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
 RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>