



LES + PRODUITS

- ▶ Très facile à appliquer : autolissant
- ▶ Idéal pour travaux neufs ou de rénovation
- ▶ Remise en circulation rapide

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg - 152 sacs - Lot de 4
- ▶ 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

RAGRÉAGE FACIL' LISSE



PROPRIÉTÉS

Ragréege autolissant destiné à la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements minces. **RAGRÉAGE FACIL' LISSE** permet d'obtenir une surface lisse et plane en corrigeant les défauts de planéité des supports neufs ou à rénover, de 3 à 10 mm en une passe.

Revêtements associés : sols souples PVC et moquettes, carrelage, parquet collé⁽¹⁾.

SUPPORTS ADMIS

L'application de **RAGRÉAGE FACIL' LISSE** nécessite d'être associée à la mise en œuvre préalable de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.

| Supports | Sol Intérieur | |
|---|---------------|-----|
| Support ciment | ■ | |
| Dallage sur terre-plein* | ■ | |
| Plancher chauffant eau chaude ou réversible | Anhydrite | ■ P |
| | Ciment | ■ |
| Ancien carrelage | ■ | |
| Traces de colle | ■ | |

*Hors risque de remontée d'humidité.

P : appliquer 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
- Appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** 30 minutes à 2 heures avant la pose.
- Sur supports poreux, il est conseillé d'appliquer deux passes successives de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** pour bien fermer le support.

■ PRÉPARATION DES SOLS CHAUFFANTS

- Couper le chauffage des sols 48 heures avant l'application du ragréage.
- Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures après la pose du revêtement.

MISE EN ŒUVRE

- Répartir le produit à l'aide d'une lisseuse par de larges mouvements de va-et-vient.
- À l'aller, chasser les bulles d'air en tenant la lisseuse presque verticalement.
- Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en tenant la lisseuse presque horizontalement.
- Sur chape anhydrite, appliquer deux couches de primaires tous supports espacées de 30 minutes à 1 heure.
- Dans le cas d'une deuxième couche, celle-ci doit être inférieure à la première.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Par temps froid, utiliser une eau à température supérieure à 10°C.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

| Revêtement | Délais de recouvrement |
|------------------------------|------------------------|
| Carrelage | 8 à 12 h |
| Moquette | 12 à 24 h |
| Sol souple PVC | 24 à 48 h |
| Parquet collé ⁽¹⁾ | 48 à 72 h |

(1) Sur un ragréage de 3 mm d'épaisseur minimum.

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Consommation 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur | 22 à 24% d'eau | 30 min pour appliquer | 3 à 10 mm d'épaisseur | 4 h pour circuler | À partir de 8 h pour recouvrir | +30°C +5°C Température d'utilisation |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|