

## JOINT EN POUDRE



### LES + PRODUIT

- ▶ Souple : supports neufs et anciens
- ▶ De 2 à 15 mm
- ▶ Hydrofugé

### CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 2,5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 10 kg - 96 sacs par palette
- ▶ 20 kg - 42 sacs par palette

### CONSERVATION

- ▶ 24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

### COLORIS\*

- |              |            |
|--------------|------------|
| ▶ Blanc      | ▶ Chocolat |
| ▶ Ciment     | ▶ Perle    |
| ▶ Anthracite | ▶ Dune     |



### PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté sur supports soumis à de fortes sollicitations, tels que les façades, ou lorsque le carrelage est posé sur sols chauffants, terrasses, bois, anciens carrelages... **JOINT TOUS SUPPORTS** est hydrofugé, il présente une imperméabilité renforcée. Il sèche très vite, les risques d'encrassement sont limités. Le joint est facile à entretenir.

### CONSUMMATION

Indication pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
30 x 30 cm	0,6 kg/m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	0,45 kg/m <sup>2</sup>
60 x 60 cm	0,3 kg/m <sup>2</sup>

### MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Veillez à gâcher le même taux d'eau pour ne pas qu'il y ait de différence de teintes au séchage.
- Dans le cas d'application de couleur foncée en salle de bain, il est recommandé d'utiliser **ADJUVANT SUPER +**.

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- Gratter les excès de colle dans les joints vides.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 <b>20 à 24 %</b> d'eau	 <b>1 h 30</b> pour appliquer	 <b>35 à 45 min</b> pour lisser	 <b>8 à 10 h</b> séchage définitif
 <b>24 h</b> pour circuler	 <b>+30°C</b> <b>+5°C</b> Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent.	

#### CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2021

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

\* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.