

JOINT ÉPOXY



LES + PRODUIT

- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Spécial douches à l'italienne, salles de bains, plans de travail...
- ▶ Finition lisse et fine

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 3 kg - 120 seaux par palette

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS*

- ▶ Blanc
- ▶ Gris foncé
- ▶ Gris
- ▶ Beige
- ▶ Noir



PROPRIÉTÉS

Le joint époxy est un produit bicomposant idéal pour la réalisation de joints de 1 à 15 mm en pièces humides car il résiste aux bactéries et moisissures. L'application et le nettoyage sont facilités : il est adapté au nettoyage haute pression.

CONSOMMATION

Indications pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	1 mm	5 mm	10 mm	15 mm
5 x 5 cm	243	1 213	2 425	3 638
10 x 10 cm	187	935	1 870	2 805
15 x 15 cm	187	935	1 870	2 805
20 x 20 cm	215	1 076	2 152	3 227
30 x 30 cm	108	540	1 079	1 619
50 x 50 cm	66	330	660	990

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- **Ne pas rajouter d'eau.**

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une spatule métallique flexible ou d'une taloche avec semelle caoutchouc dure en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur. Largeur maximale : 15 mm.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



- Le nettoyage des bavures s'effectue à l'aide d'un tampon abrasif blanc trempé dans de l'eau fréquemment renouvelée. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Éliminer le reste du mortier émulsionné à l'aide d'une éponge.
- Les résidus éventuels d'époxy sur les carreaux peuvent se nettoyer avec **PERFECT CLEAN PAREXLANKO**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Durant les 48 h après application, la température ne doit pas tomber en-dessous de 10°C.
- Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses.
- En cas d'utilisation en joint pour des pierres naturelles, effectuer un test de tachabilité avant application.
- Nettoyage des outils à l'eau avant durcissement, une fois durci le joint époxy ne s'élimine plus.
- Porter des lunettes de sécurité contre les projections de liquide, des gants imperméables en caoutchouc nitrile ou butyle conformes à la norme EN ISO 374-2 et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation, consulter les Fiches de Données Sécurité.

CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2022

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex