



TRADIFARGE® PLUS



CARACTÉRISTIQUES

- APPELLATION NORMATIVE : HL 5 CE
- COULEUR LUMINANCE L* : 92
- DÉBUT DE PRISE : 3h30
- PROPORTION DE CIMENT BLANC : 25 %
- RÉSISTANCE À 28 JOURS : 13 MPa
- ADDITIFS : Agents d'onctuosité



Chaux hydraulique formulée pour toutes vos applications

ATOUTS PRODUIT

RÉSISTANCE

- Une des chaux les plus résistantes du marché grâce à un ajout de ciment blanc (25 %)
- Tradifarge® Plus est adaptée pour les supports neufs et durs

FORMULATION SPÉCIFIQUE

- Sa blancheur élevée (L* 92) permet au mortier de restituer la coloration naturelle des sables
- Adaptée à toutes vos applications, Tradifarge® Plus dote vos mortiers d'une onctuosité exceptionnelle
- Spécialement formulée pour le passage en pot à projeter (sablon)

RÉACTIVITÉ

- Tradifarge® Plus a un début de prise plus court que les autres chaux de la gamme
- Permet le montage de pierres et blocs grâce à un mortier plus réactif

ATOUTS LAFARGE



DÉDIÉE

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS :

- enduits manuels
- enduits à la machine (pot à projeter / sablon)
- enduits extérieurs décoratifs
- enduits de soubassement

MAÇONNERIE ET JOINTOIEMENT :

- hourdage de briques, de blocs et de pierres
- maçonnerie de pierres et de briques de parement
- jointoiement de pierres et de briques

COUVERTURE :

- solins, arêtières
- maçonnerie de tuiles



Sol terre cuite



Application en machine



Enduit

DOSAGES

	Dosage équivalent Kg de chaux/m ³ de sable	Sable de type 0/2 mm à 0/4 mm	Chaux
ENDUIT EXTERIEUR CORPS D'ENDUIT	350 À 450 Kg/m ³	 x 2	 x 1
ENDUIT EXTERIEUR FINITION	250 À 400 Kg/m ³	 x 3	 x 1
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	350 À 450 Kg/m ³	 x 2	 x 1
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	250 À 400 Kg/m ³	 x 3	 x 1
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	300 À 400 Kg/m ³	 x 2,5	 x 1

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en oeuvre pour les chantiers techniques
- **SÉCURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

ALLÔ LAFARGE :

0 820 385 385 Service 0,12 €/min
+ prix appel
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

SITE INTERNET : www.lafarge.fr
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).