

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DU PLANCHER

FULL RIGID MINERAL FLOOR

REMARQUE!

Pour éviter toute différence de couleur, il est recommandé d'installer des panneaux à partir du même lot de production. Avant l'installation, il est nécessaire de vérifier le lot de production, dont le numéro est indiqué sur chaque emballage.

REMARQUE!

Avant l'installation, les panneaux doivent être soigneusement inspectés pour détecter les défauts de matériau, en particulier les défauts de la surface décorative, les dommages mécaniques aux serrures, ainsi que les écarts de couleur ou de brillance. La différence et la variété de structures, les anneaux et les nœuds en bois, la présence d'anneaux ou de fissures en bois blanchi sont des éléments de conception et ne sont pas considérés comme des défauts du produit. L'installation des panneaux est considérée comme une acceptation du produit et aucun dommage et / ou divergence de couleur, ainsi que les variations de conception énumérées ci-dessus, ne peuvent être la base de toute réclamation ultérieure concernant le produit.

Avant la pose, il est recommandé de trier les panneaux en fonction de la conception et des nuances, puis de les installer alternativement pour obtenir une transition uniforme satisfaisante d'une vue à l'autre à l'intérieur. Pour obtenir le meilleur effet visuel, les panneaux doivent toujours être posés vers la source lumineuse principale.

L'emballage ouvert doit être utilisé immédiatement (voir-> PRÉPARATION, section N° 8).

INSTRUCTIONS

FULL

RIGID


MINERAL

FLOOR




PRÉPARATION:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%



Il est recommandé d'être prudent lors du transport et du stockage des panneaux. Il est recommandé de transporter et de stocker le produit dans une position horizontale. L'emballage ne doit pas être placé à la verticale, ni stocké dans des locaux humides ou poussiéreux, ni dans des endroits soumis à des températures extrêmes. Avant la pose, les panneaux doivent subir une acclimation de 24 heures à une température de 18-30°C dans les locaux où ils seront installés. En cas de transport et / ou de stockage à une température inférieure à +5°C, le temps d'acclimation doit être porté à 48 heures.




Le type de support, sa qualité et sa préparation, en particulier l'élimination de toute irrégularité, ont une influence décisive sur le résultat final. Les panneaux conviennent pour une installation sur des supports en ciment et anhydrite, des supports autonivelants, des carreaux de céramique, du parquet collé, des revêtements de sol en PVC et linoléum collés, ainsi que des sols en OSB ou en contreplaqué sans déflexion et teneur en humidité du bois inférieure à 10%. L'installation sur un «plancher flottant» tel que des planches stratifiées et des panneaux stratifiés est autorisée à condition qu'une base avec $CS = 200 \text{ kPa}$ et un pare-vapeur avec $SD > 75 \text{ m}$ soient posées en dessous. Ne pas installer les panneaux directement sur des tapis ou autres revêtements de sol souples. Avant l'installation, la base et le revêtement de sol doivent toujours être recouverts d'une sous-couche de nivellement insonorisée spécifiée par le garant. Le fait de ne pas installer la sous-couche ou d'installer une sous-couche inadaptée entraînera une perte de garantie et un risque élevé d'endommagement des panneaux.




Dans le cas d'une installation sur une base de carreaux de céramique, remplissez les joints de carreaux avec un espace de plus de 4 mm et de plus de 1 mm de profondeur avec un composé de calfeutrage solide tel que l'époxy. L'installation est autorisée sur des carreaux dont les joints ne dépassent pas 5 mm et une profondeur de 1 mm sans utiliser de composé de nivellement, à condition qu'une sous-couche Arbiton ou Ewifoam soit disponible, destinée à l'installation de sols durs et LVT.


INSTRUCTIONS




Assurez-vous que la base est complètement plate. Toute irrégularité de la base supérieure à 1 mm de longueur supérieure à 20 cm ou supérieure à 2 mm de longueur supérieure à 1 m doit être nivelée. Vérifiez si vous devez utiliser un apprêt ou un matériau isolant. Pour préparer une base parfaite, appliquez une solution ou un composé auto-nivelant sur toute la surface.




Dans le cas des substrats à base de ciment, la teneur en humidité doit être inférieure à 2,0%, et dans le cas des substrats anhydrite, inférieure à 0,5%. Si un système de chauffage par le sol est installé, les valeurs ci-dessus doivent être respectivement de 1,5% et 0,3%.



Les panneaux peuvent être posés sur une base chauffante à condition que la température maximale de surface du sol soit maintenue à 27°C. Le chauffage par le sol doit être éteint un jour avant l'installation, et après l'installation des panneaux, attendez un autre jour et allumez progressivement le chauffage par le sol (en augmentant la température de 5°C par jour). Il est permis d'installer le sol sur un chauffage à eau chaude ou un chauffage électrique au sol (encastré dans la base), ce qui garantit les plages de température ci-dessus. Il n'est pas recommandé de l'installer directement sur un tapis chauffant électrique.



Assurez-vous que le substrat est sec, plat, stable et exempt de graisse ou de produits chimiques. Les irrégularités saillantes doivent être supprimées ou nettoyées. Avant l'installation, balayez et aspirez soigneusement la base pour éliminer toute saleté. Les défauts plus graves de la base et les grandes fissures doivent être réparés.




Avant et pendant l'installation, contrôlez les panneaux dans des conditions d'éclairage optimales. N'utilisez pas de panneaux défectueux.


INSTRUCTIONS

LA POSE DES LAMES:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%




Posez la sous couche Arbiton, Ewifoam et Afimax: perpendiculairement au sens de pose des lames. Les lés de sous couche adjacents doivent être bien ajustés et tenus avec du ruban adhésif Arbiton AluTape, en ne laissant aucun espace entre les lés.




Laissez 5 mm de jeu périphérique au contour des murs pour permettre la dilatation du sol. La surface maximale pouvant être posée sans joints de dilatation supplémentaires est de 200 m². Si la surface est plus grande, utilisez un joint de dilatation supplémentaire et élargissez tous les joints de dilatation à 10 mm. La longueur maximale du sol dans une direction, qui peut être posée sans joints de dilatation supplémentaires, est de 20 m. En cas de longueur plus longue, appliquez un seuil de fractionnement supplémentaire et augmentez toutes les jeux de dilatations à 10 mm.



Pour découper les lames, utilisez un couteau tranchant (Cutter), entailler la couche supérieure, puis cassez la lame de manière dynamique en l'inclinant le long du bord. Les lames de revêtements de sol peuvent également être facilement coupés avec une scie électrique (circulaire ou sauteuse)



Les lames sont pourvus de joints d'assemblage sur les côtés courts et longs. Connectez d'abord les côtés courts des lames adjacentes.




Ensuite, clippez l'ensemble à la rangée précédemment assemblée sur la longueur. **REMARQUE!** Pour les professionnels dans le domaine de l'installation de revêtement de sol, la deuxième méthode d'assemblage des lames est recommandée: installer chaque lame suivante à la précédente. Pour ce faire, vous devez d'abord enclencher le clip de la lame sur son côté court, abaisser la lame sur la longueur en laissant un espace léger, puis relever légèrement la lame selon un angle de 20 - 25 ° pour enclencher le clip sur la longueur. Cette action doit être répétée avec une autre lame et ainsi de suite.

REMARQUE!



Les lames doivent se croiser d'au moins de 30 cm, les lames en bouts doivent avoir au moins 10 cm de longueur.

INSTRUCTIONS


FINITION DU PLANCHER




Les espaces de compensation le long des murs doivent être recouverts d'une bande décorative, montée avec de la colle ou des pinces spéciales. Il est recommandé d'utiliser des bandes décoratives Arbiton conçues pour le panneau afin d'assurer une excellente correspondance des couleurs et une excellente résistance aux rayures.




Aux portes, il est recommandé de couper les profilés des cadres de porte et de laisser un espace libre au-dessus du panneau installé afin de ne pas limiter son mouvement possible.



Dans le cas de tuyaux verticaux intégrés dans la base, laissez un espace libre autour des tuyaux. Les trous pour les tuyaux doivent être percés avec une perceuse dont le diamètre est supérieur au diamètre du tuyau de 15 mm.



Procédez de la même manière dans le cas d'un plus grand nombre de tuyaux du système de chauffage. Les éléments de panneau découpés doivent être joints avec de la colle de montage pour les éléments en plastique.




Il est recommandé d'utiliser un jeu de compensation de 5 mm dans l'ouverture de la porte entre les pièces, ce qui évitera les contraintes dans les cas: la forme irrégulière de la surface du sol dans les pièces adjacentes, le placement de meubles lourds dans l'une des pièces ou l'utilisation d'un plancher chauffant dans une seule pièce adjacente et/ou des contrôleurs de température dans une pièce séparée. Dans le cas où la surface de plancher est supérieure à 200 m² ou supérieure à 20 m, les espaces de compensation doivent être augmentés à 10 mm.


INSTRUCTIONS

UTILISATION ET ENTRETIEN:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%




Le plancher Full Rigid Mineral Floor peut être nettoyé avec un aspirateur, cependant, il est interdit d'utiliser des appareils de nettoyage à la vapeur.



Le plancher Full Rigid Mineral Floor peut être lavé avec un chiffon humide.



Il est interdit de déplacer des objets lourds sur le plancher. Ils ne peuvent être déplacés que sous une forme surélevés.



Utilisez des chaises de bureau avec des roues de type-W qui protègent davantage le sol grâce à un filet de sécurité. Les pieds des meubles doivent être munis de garnitures, par exemple en feutre, pour protéger le sol des rayures.