



LES + PRODUIT

- ▶ Très résistant aux variations de températures
- ▶ Mortier à la chaux aérienne
- ▶ Granulométrie : 2 mm maximum

CONTIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs - 152 sacs
- ▶ 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- ▶ Beige
- ▶ Gris (uniquement en 5 kg)

CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2026

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

MORTIER BÂTARD



PERFORMANCES

Mortier prêt à gâcher, recommandé pour sa souplesse, son adhérence et pour sa résistance aux variations de température. Il est particulièrement adapté pour les scellements de tuiles faitières ou de rives, solins, pour les montages de moellons et briques pleines et les réalisations de joints de maçonnerie.

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique pleine, pierre ou ciment.
- Tuiles et éléments de couverture

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Le support doit être sain, cohésif, propre, dépoussiéré et dégraissé.
- En cas de remontée humidité par capillarité, traiter avec un produit adapté.
- Le support doit être humidifié, il doit être humide mais non ruisselant.

■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre. **MORTIER BÂTARD** peut également être préparé au malaxeur ou en bétonnière.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le **MORTIER BÂTARD**.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Appliquer le mortier à la truelle en serrant bien sur le support.
- Monter à l'épaisseur désirée
- Lisser le produit ou lorsque le produit a débuté sa prise, le gratter, talocher ou finir à l'éponge humide.
- Après la prise, gratter l'excédant de produit à la truelle, au racloir ou à la brosse métallique.
- Jointoyer : pour la réfection de joints, gratter les anciens joints sur 1 à 3 cm de profondeur et laver le mur. Toujours humidifier le mur avant de rejointoyer.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les outils à l'eau avant le séchage.

■ SÉCHAGE :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose, pour un séchage définitif.

TEMPS DE PRISE ⁽¹⁾

Température	Début de prise	Fin de prise
+20°C	4 h	6 h

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽²⁾

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	2	10

PRECAUTIONS D UTILISATION

- Ne pas appliquer en plein soleil, par grand vent ou sur des surfaces chaudes.
- Ne pas appliquer sur un support ruisselant.
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel.
- Nettoyer les supports avant prise définitive.

PRECAUTIONS D EMPLOI

- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés selon norme EN12190. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com