

MORTIER DE RÉPARATION BLANC



LES + PRODUIT

- Rattrapage important, jusqu'à 5 cm
- Très hautes résistances mécaniques
- Excellente tenue à l'eau de mer

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 5 kg - lot de 4 sacs - 152 sacs

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Blanc



PROPRIÉTÉS

Mortier fibré prêt à gâcher recommandé pour ses qualités de résistance, d'adhérence, de compacité et faible retrait. Particulièrement adapté pour des rattrapages jusqu'à 5 cm sur béton, pierre dure.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Réparation des surfaces de béton, épaufrures, nids d'abeille, nez de marches, pièces préfabriquées.
- Renforcement de structures affaiblies, telles que balcons, acrotères, corniches...
- Réparation des ouvrages en pierre dure (escalier - soubassement) de cohésion de surface minimum de 1,5 MPa

SUPPORTS ADMIS

- Béton et tous supports de maçonnerie de petits éléments de type pierres dures.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés et dépoussiérés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Granulométrie : 0 à 0,8 mm
- Densité produit durci : 2
- pH mortier : 12,5
- Conforme EN 1504-3 Classe R3.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

2 kg/m²
par mm
d'épaisseur

CONSOMMATION

16 à 18 % d'eau

REMISE EN SERVICE
avant circulation dans le
cas d'un nez de marche

30 min
à 20°

APPLICATION

2 à 50 mm

ÉPAISSEUR
D'APPLICATION

28 jrs

TEMPS DE SÉCHAGE
DEFINITIF

+35°C
↑
+5°C

TEMPÉRATURE
D'UTILISATION

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Saturer le support d'eau avant l'application.
- Appliquer le mortier à la truelle en serrant fortement pour faciliter l'adhérence.
- Talocher ou lisser la surface à réparer en passes successives, selon l'épaisseur à rattraper.
- Le mortier peut être recouvert d'une peinture acrylique après 28 jours de cure.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ SÉCHAGE :

- Après finition, protéger le mortier de la dessiccation par application de **744 ONDICURE** par humidification de la surface en prenant soin de ne pas délayer.
- Dans le cas d'une réparation de nez de marche, laisser durcir au minimum 2 jours avant circulation.

TEMPS DE PRISE ⁽¹⁾

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	3 h	4 h

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽²⁾

Échéance	Flexion	Compression
1 jour	4	20
7 jours	5	30
28 jours	7	35

CONSEILS

- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Tenir hors de portée des enfants.

CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2026

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés selon norme EN12190. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.