

JOINT FIN MUR ET SOL



LES + PRODUIT

- Finition lisse et régulière
- Hydrofugé

CONDITIONNEMENT


- 2,5 kg lot de 4 étuis
- 5 kg lot de 4 étuis
- Sac de 20 kg

CONSERVATION


- 12 mois (sac de 20 kg)
- 24 mois (boîtes de 2,5 et 5 kg) à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Gris



- Brume



- Blanc



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté pour la réalisation de joints de 1 à 6 mm au sol et mur, en intérieur.

CONSUMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 8 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
15 x 15 cm	0,6
20 x 20 cm	0,45
30 x 30 cm	0,3
40 x 40 cm	0,2
60 x 60 cm	0,15



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

MISE EN ŒUVRE

- Mélanger 5 kg de **JOINT FIN MUR ET SOL** avec 1,65 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



CATALOGUE TECHNIQUE - Juillet 2023

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO