

# JOINT SOUPLE TOUS SUPPORTS

JOINT EN POUDRE



## LES + PRODUIT

- ▶ Finition lisse et régulière
- ▶ Hydrofugé
- ▶ Souple

## CONDITIONNEMENT

- ▶ 2,5 kg lot de 4 étuis
- ▶ 5 kg lot de 4 étuis
- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 20 kg

## CONSERVATION

- ▶ 12 mois (sac de 10 et 20 kg)
  - ▶ 24 mois (boîtes de 2,5 et 5 kg)
- à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## COLORIS

- |           |         |
|-----------|---------|
| ▶ Blanc   | ▶ Wengé |
| ▶ Gris    | ▶ Moka  |
| ▶ Brume   | ▶ Taupe |
| ▶ Béton   | ▶ Daim  |
| ▶ Ardoise | ▶ Sable |
| ▶ Charbon |         |



## PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté pour la réalisation de joints de 2 à 12 mm au sol et mur, en intérieur et extérieur.

## CONSUMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 8 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
15 x 15 cm	0,6
20 x 20 cm	0,45
30 x 30 cm	0,3
40 x 40 cm	0,2
60 x 60 cm	0,15

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter le taux de gâchage indiqué sur la sacherie.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Pour éviter des nuances de couleur, il est conseillé de toujours travailler avec le même numéro de lot.
- Ne pas utiliser le coloris charbon en extérieur et salles de bains.

## SÉCURITÉ

- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

## MISE EN ŒUVRE

- Mélanger 5 kg de **JOINT SOUPLE TOUS SUPPORTS** avec 1.5 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 <b>30%</b> d'eau	 <b>1h30</b> pour appliquer	 <b>15 à 45 min</b> pour lisser	 <b>6 à 8 h</b> pour durcir	 <b>24 h</b> pour circuler	 <b>+30°C</b> <b>+5°C</b> Température d'utilisation
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------

### CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2023

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget  
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

# PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)