



MORTIER COLLE FLEX SPÉCIAL TERRASSE

- Pour tous types de revêtements extérieurs : grès cérame, dallage, pierre, margelles
- Bonne résistance aux chocs thermiques (gel, chaleur)
- Jusqu'au format 45 cm x 45 cm

25 kg


Rendement : 4 à 7 m²



Destinations



Outils



Température d'application



Taux de gachage



Durée de vie du mélange



Délai avant application d'un revêtement



Ouverture au passage



Délai avant jointoiment

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS ADMIS	Sol intérieur	Sol extérieur
Chape et dalle flottante	x	x
Dallage sur terre plein	x	x
Ragréage P3	x	
Plancher béton	x	x
Carrelage existant (parfaitement adhérent, soigneusement dégraissé et nettoyé après application de BUILDFIX PRIMAIRE RENOVATION)	x	
Chape anhydrite (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)	x	
Dalle vinyle rigide	x	

Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les planchers béton doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Après séchage, appliquer une couche continue de BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION à raison de 150 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant environ 5,25 à 5,75 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de BUILDFIX FLEX SPÉCIAL TERRASSE en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

APPLICATION

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 20 x 20 cm (10 x 10 cm pour le grès cérame)

POSE DE REVÊTEMENT

Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment.

CONSOMMATION

Dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)	Spatule C 9 (9 mm x 9 mm x 9 mm)
Simple encollage	jusqu'à 20 x 20	3,5 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²
Double encollage	supérieur à 20 x 20	5 à 6 kg/m ²	6 à 8 kg/m ²

RENDEMENT

4 à 7 m² par sac de 25kg.

CONSEIL DE POSE

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. BUILDFIX FLEX SPÉCIAL TERRASSE encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.