



RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE



Vous faciliter la vie

- Spécial travaux extérieurs
- Applicable de 3 à 30 mm d'épaisseur*
- Sur béton et chape ciment

20 kg


Rendement : 2,5 à 5m²



Destinations



Outils



Température d'application



Délai avant application d'un revêtement



Durée de vie du mélange



Taux de gachage



Ouverture au passage

DOMAINE D'EMPLOI

BUILDFIX RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE permet le ragréage, l'égalisation et la finition des sols intérieurs et extérieurs à base de ciment sur des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif.

BUILDFIX RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE s'utilise avant la pose de revêtements tels que :

- le carrelage (grès émaillé, grès cérame brut ou émaillé, grès étiré, terre cuite, ...)
- la pierre naturelle
- la peinture de sol

Il peut rester nu (y compris en sol extérieur).

Supports admissibles :

- Chape ciment
- Dallage béton

NB : pour le ragréage en intérieur avant collage de moquette ou PVC, nous vous conseillons d'utiliser RAGRÉAGE HP3, ragréages autolissants particulièrement adaptés à recevoir un revêtement souple.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, non fissurées, non sujettes à des remontées d'humidité, conformes au D.T.U. concerné. Les dallages en béton et les chapes ciment doivent être âgés d'au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les balcons de plus de 3 mois. Ils seront soigneusement nettoyés et dépoussiérés. Appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL à la brosse ou au rouleau et laisser sécher. Sur support absorbant, appliquer 2 couches de PRIMAIRE UNIVERSEL dilué de moitié. Autre alternative : humidifier le support à refus quelques heures avant l'application et laisser ressuer, il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant environ 3,5 litres d'eau, verser un sac de 20 kg de BUILDFIX RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE tout en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

*Pour une application supérieur à 10 mm, et jusqu'à 30 mm maximum, ajouter 30 % de sable propre lors du gachage.

APPLICATION

L'application se fait à la lisseuse en «tirant à zéro» pour favoriser l'adhérence puis l'épaisseur finale est obtenue soit à la règle soit à la lisseuse. L'épaisseur d'emploi est de 3 à 30 mm*. Le passage d'un rouleau débulleur dès la fin de l'application permet d'améliorer l'aspect final du ragréage.

POSE DE REVÊTEMENT

La pose d'un revêtement pourra intervenir minimum 48 heures après l'application. BUILDFIX RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE peut rester brut ou être revêtu (peinture de sol, carrelage...).

CONSOMMATION

Environ 1.7 kg/m²/mm d'épaisseur.

RENDEMENT

2,5 à 5 m² par sac de 20kg.

CONSEIL DE POSE

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer sur supports ruisselants, gelés, en cours de dégel ou par temps de gel. Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil et/ou par vent sec. En extérieur, la pente doit être au moins d'1 cm par mètre afin de faciliter l'évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante. BUILDFIX RAGRÉAGE SPÉCIAL TERRASSE s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en 2 passes, la deuxième passe sera exécutée dès durcissement de la première (sans attendre le séchage). Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existants.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSTRUIRE & RÉNOVER

