



RAGRÉAGE HP 3



Vous faciliter la vie

- Épaisseur : 3 à 10 mm
- Sur supports neufs et anciens carrelages
- Avant la pose : carrelages, parquets, sols souples
- Prise rapide : passage après 6 heures




25 kg


Rendement : 2 à 6 m²



Destinations



Outils



Chape adhérente



Taux de gâchage



Durée de vie du mélange



Ouverture au passage



Délai avant application d'un revêtement

DOMAINE D'EMPLOI

Ragréage des sols intérieurs dans des locaux classés P2 ou P3 (ex: bureau, habitat privatif...) sur :

- Chape ciment (1)
- Dalle béton (1)
- Dalle béton surfacée (1)
- Ancien carrelage (1)

(1) Après application d'un primaire adapté au support

Avant la pose de revêtements tels que :

- carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre cuite, pâte de verre...)
- pierre naturelle
- revêtements souples (moquette, PVC...)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être :

- planes, stables
- propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière, ...)
- solides, non fissurées
- sèches, non sujettes à des remontées d'humidité.

Associer le primaire adapté au support et respecter son délai de séchage avant l'application du ragréage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant 5,5 à 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/min) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

APPLICATION

Après séchage du primaire, appliquer une première couche à zéro sur le support puis régler l'épaisseur au moyen d'une lisseuse. Le ragréage s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et avec application préalable d'une couche de primaire entre les 2 passes. Dans tous les cas, l'épaisseur totale ne doit pas excéder 10 mm.

POSE DE REVÊTEMENT

La pose d'un revêtement pourra intervenir entre 24 à 72 heures après l'application. Ce délai varie selon l'épaisseur de l'enduit appliqué, les conditions ambiantes (température, hygrométrie), la porosité du support et le type de revêtement à coller.

RENDEMENT

2 à 6 m² par sac de 25 kg selon épaisseur d'emploi de 3 à 10 mm.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le ragréage encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSTRUIRE & RÉNOVER

