

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	9X60
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR</i>	8,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT / PRODUIT</i>	9X60 ICELAND NAVY
TIPO/ <i>KIND / TYPE</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED / ÉMAILLÉ</i>
GRUPO/ <i>GROUP / GROUPE</i>	Bla - GL
NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L	
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L	
NORMATIVE APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEXE L	



ENSAYOS/ <i>TESTS / TEST</i>		RESULTADOS/ <i>RESULTS / RÉSULTATS</i>	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL <i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA
		<i>DIMENSIONS</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS ET QUALITÉ DE LA SURFACE	<i>DIMENSIONS</i>	<i>CONFORME</i>
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA <i>UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>	VALOR MEDIO (%) <i>AVERAGE VALUE (%)</i>	≤0,5%
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	<i>VALEUR MOYENNE (%)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</i>	FUERZA DE ROTURA <i>BREAKING STRENGTH (N)</i>	1.600-2.400 N
	UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE <i>UNE- EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION</i>	<i>CHARGE MÉCANIQUE (N)</i>	
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm2)</i>	35-45 N/mm ²
	UNE- EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>UNE- EN ISO 10545-6 ABRASION RESISTANCE</i>	RESULTADO <i>RESULT</i>	PEI III
	UNE- EN ISO 10545-6 RÉSISTANCE À L'USURE	<i>RÉSULTAT</i>	
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO <i>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>	RESULTADO <i>RESULT</i>	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	<i>RÉSULTAT</i>	<i>RESISTS</i>
			<i>CONFORME</i>
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO <i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i>	RESULTADO <i>RESULT</i>	RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	<i>RÉSULTAT</i>	<i>RESISTS</i>
			<i>CONFORME</i>
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA <i>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i>	CLORURO AMÓNICO <i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i>	A
		<i>CHLORURE AMMONIÉ</i>	
		HIPOCLORITO SÓDICO <i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i>	A
	UNE- EN ISO 10545-13 RÉSISTANCE CHIMIQUE	ÁCIDO CLORHÍDRICO <i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i>	
		<i>ACIDE CHLORIQUE</i>	CUMPLE CON LA NORMA
		ÁCIDO CÍTRICO <i>CITRIC ACID 100 g/l</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
		HIDRÓXIDO POTÁSICO <i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i>	CONFORME
		<i>HYDROXIDE POTASSIQUE</i>	
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i>	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO <i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i>	5
		OXYDE VERT À L'HUILE LÉGER	
		SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO <i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i>	5
	UNE- EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TÂCHES	<i>SOLUTION ALCOOLIQUE D'IODE</i>	
		ACEITE DE OLIVA <i>OLIVE OIL</i>	5
		<i>L'HUILE D'OLIVE</i>	

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO: