

# PARQUETS MASSIFS EXOTIQUES

# Merbar 15X140 VFRNI





## PARQUET MASSIF MERBAU

Ep 15 x Larg 140 x Long 400 -1200 verni À coller selon DTU 51.2

De couleur rouge intense à rouge clair, le merbau est une valeur sûre dans le monde des parquets exotiques. Reconnu par les professionnels pour sa stabilité et sa résistance, il a des propriétés techniques exceptionnelles. Son veinage sobre et linéaire en font un parquet « grand classique » des intérieurs élégants et chaleureux. Le bois utilisé pour ce parquet provient exclusivement de forêts éco-certifiées 100% FSC.



**BOIS MASSIF** 



R&L POSE COLLÉE



CHANFREIN




FINITION VERNIE



Salle de Bain



CHAUFFANT SI COLLÉ



### **INSTRUCTIONS DE POSE PARQUET VERNI: Rainure Languette**

Merci de prendre connaissance des instructions sui vantes avant de commencer votre travail. Ces instruc-tions sont indicatives , pour les instructions plus précises ou spécifiques se référer au DTU 51.2 – 2009.05.En de non respect la responsabilité du poseur sera engage

engages. Le profil Rainure & Languette de ce parquet est idéal pour une pose collée. Ce parquet ne peut être posé en flottant il doit impérativement être collé en suivant les

en notatin l'adi imperdimentent ette Coile en suvant les instructions suivantes.

ATTENTION pour toute pose sur sol chauffant basse température, ou en salle de bains le collage en plein est obligatoire (s'assurer au préalable que le parquet suit sousantible) soit compatible)

#### OUTILLAGE ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA POSE

- POSE

   Un maillet à utiliser avec une cale de frappe
   Jeu de cales séparatrices (pour les joints de dilatations périphériques de 10 mm)
   la colle spéciale pour parquets collés (suivre les instructions du fabricant de colle-compter 1 à 1.2 KG
- Une scie à dents fines (utiliser parement vers le haut)
- Une scie a dents tines (utiliser parement vers le hauf) ou scie sauteuse (à utiliser parement vers le bas) afin d'obtenir une coupe propre et nette.
   Une spatule de type N° 4 ou 5 pour étaler la colle.
   Mastic acrylique (dans le cas où un côté de la pièce est supérieur ou égal à 8 Mètres de long) de couleur
- assortie au parquet. 1 mètre, crayon, équerre , tire-lame Une feutrine de protection de chantier imperméable et respirante

- AVANT LA POSE

  > les colis de parquet doivent être entreposés dans
  une pièce hors d'eau, hors d'air à une température
  ambiante comprise entre 18 et 25°c. Ils seront isolés du sol et empilés à plat afin d'éviter d'éventuelles
- déformations.

  > Ne jamais ouvrir les colis avant le jour de l'instal lation afin d'éviter la reprise d'humidité du parquet. Il est nécessaire de bien mélanger les lames de plu-sieurs colis lors de l'installation afin de préserver une
- homogénéité de couleur, le bois étant une matière na-turelle certaines lames peuvent présenter des aspects hétérogènes.
- e Support doit être
- plan : sous une règle de 2 mètres, la variation ne doit pas excéder 5 mm, si ce n'est pas le cas, utiliser un ragréage de type P3 ou fibré selon support.
- Sec : l'humidité du support (chape) ne doit pas dépasser 3 % ou 0.5 % sur chape anhydrite.
   propre sans poussière ou gravillons.
- normalement poreux, sans aspect poudreux, ni faïen-çé ou craquelé, ni crouté.
- > La température du support au moment de l'installa-tion doit être comprise entre 15 et 27°C son humidité doit être de 3% Maximum sur chape classique. Sur Chape anhydrite le taux doit être inférieur à 0.5 %. ATTENTION Le taux d'humidité d'une chape se me sure avec un testeur d'humidité étalonné et en aucun cas ne peut se mesurer « en temps de séchage », comme sur la pose de carrelage.

Confine sui la pose de Carrelage. Durant la vie du parquet l'humidité relative de l'air idéale de la pièce doit être comprise entre 40 et 65

- > Les différences hygrométriques variant d'une saison à l'autre, il est impératif de laisser un joint de dilatation de 10 mm sur toute la périphérie de la pièce. Ce même espace doit être impérativement respecté contre tout obstacle (tuyaux, portes, baies vitrées, cuvettes WC,...) Celui-ci sera maintenu durant la pose par des cales qui seront enlevées une fois le travail terminé.
- cales qui seroini enivees un tois le itadun ientimie.

  Si un des coté de la pièce dépasse 8 m de long, un joint de dilatation supplémentaire en milieu de pièce sera à prévoir. A cet effet il est important d'utiliser la formule d'expansion suivante : 2 mm de dilatation par mètre de largeur de parquet. Celui-ci sera à masquer interio de diageu de parque, Celurdi será a hissique à l'cide d'un joint mastic acrylique de couleur assortie ou d'un profil de recouvrement. La jonction entre 2 pièces devra comporter un joint de dilatation de manière à ce que chaque pièce soit installée de façon indépendante.
- instaliee de laçon interpendante.

  > Les lames seront communément installées parallèlement au mur le plus long de la pièce ou perdendicu-lairement au sens de la lumière. En commençant par le coin le plus éloigné de l'entrée vous éviterez des a lers-retours inutiles sur le parquet nouvellement installé.

1 - Etalez la colle à l'aide d'une spatule n°4 (spéciale parquet collé) sur le sol sur environ 1 m² en l'inclinant légèrement la spatule vers le bas afin de strier la colle. légèrement la spatule vers le bas afin de strier la colle. 
2- Posez la première lame à l'emplacement que vous avez prévu (penser à mettre une cale pour joint de dilatation contre le mur, cale qui sera retirée à la fin de la pose) Appuyez légèrement dessus avec les mains pour que le parquet adhère à la colle. 
Posez la 2ème lame en la faisant glisser pour l'emboiter avec la première. 
Tapez sur le coté pour bien fixer les lames entre elles avec un marteau et une calle en bois (placez les cales en bois sur le coté de la lame de parquet et tapez légèrement la cale avec le maillet ou le marteau.)
3- Lorsque vous arrivez au bout de la rangée, l'espace entre l'avant-dernière lame et le mur peut être insuffisant pour la dernière lame. Dans ce cas, mesurez la distance entre l'avant-dernière lame de la rangée et le mur et découpez la dernière lame de la rangée et le mur et découpez la dernière lame mesurez la distance entre l'avant dernière lame de la rangée et le mur et découpez la dernière lame à la longueur moins 10 mm pour la dilatation. 4 - Tracez des repères sur le morceau de parquet à couper. Sciez le parquet avec une scie égoine ou une scie sauteuse. Avec une scie égoine : coupez la lame finition vers le haut.

Avec une scie sauteuse : sciez la lame finition vers le haut.

le bas

5 - Lorsque vous avez coupé la lame aux bonnes di-mensions au bout de la rangée : posez et glissez la lame à son emplacement. Un tire lame vous offre une aide non négligeable mais n'est pas indispensable. Tapez avec un marteau pour emboiter la lame.

Lorsque vous avez posé une première rangée marrez la rangée suivante avec la chute de la lame découpée. Atlention respectez une distance entre joints de 2 rangées. Cette distance doit être supérieure ou égale à la largeur de lame (90, 120, 150mm,... selon les modèles)

seron les modeles)
7 - La dernière rangée de parquet est plus
délicate à poser que les précédentes, car
il faut souvent redimensionner les lames.
Mesurez la largeur de l'espace restant entre l'avant
dernière rangée de parquet et le mur, sans oublier
de prendre en compte le joint de dilatation. Reportez

les mesures sur les lames de parquet à poser. Sciez le parquet pour le mettre aux d'imensions voulues. Emboitez les lames à l'aide d'un tire lame : position-nez le tire lame entre le mur et la lame et tapez avec un marteau sur le tire lame afin d'emboiter les lames. 8 - Clouez et/ou collez les plinthes.

#### POSE SUR SOL CHAUFFANT

ATTENTION : Tous les parquets ne sont pas compa-tibles sur sol chauffant , s'assurer de la compatibilité du parquet avant la pose.

Seuls les sols chauffants basse température non réver-sibles (température maximale de 28°C en surface) peuvent supporter la pose du parquet massif.

perveni sopporier la pose au parquer intassin, lein (à l'aide d'une spatule  $N^2A$  et non au cordon). Le taux d'humidité maximum de la chape « traditionnelle » doit être inférieur à 3% ou 0.5% en chape anhydrite.

altriyaine. Etant donné la spécificité de la pose sur sol chauffant, nous conseillons vivement de faire poser par un professionnel qui se réfèrera strictement au DTU 51.2 – 2009.05. Ces documents sont disponibles sur www. afnor.fr

Pour éviter tout désordre suite à la pose sur sol chauf-fant vous devrez respecter scrupuleusement les normes et les paliers de mise en chauffe préconisées par le fabricant du système de chauffage. Il est impératif que le sol chauffant ait été mis en chauffe

au moins 3 semaines avant la pose du parquet pour éviter la présence de toute humidité résiduelle dans la chape. Cette procédure doit être scrupuleusement respectée quelle que soit la saison et quels que soient les impératifs de délais d'installation.

#### **AVERTISSEMENT:**

Le Bois est un matériau vivant. Chaque lame de par-quet est unique aussi bien en aspect qu'en nuance de couleur. La couleur peut varier avec le temps et en fonction de l'exposition à la lumière mais aussi en fonction du bon entretien et soin apporté au parquet.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Vous venez d'acheter un parquet de haute qualité qui est verni et prêt à être installé. La pose du parquet intervient en dernier après les tra-

vaux de peinture et nous ne pourrons pas être tenus responsables de désordres occasionnés par d'autres intervenants (peintres, plombiers électriciens...) Si tel n'est pas le cas, sachez que vous exposez votre par-quet à des impacts ou tâches. Il est vivement conseillé quet à des impacts ou fâches. Il est vivement conseillé d'utiliser une bâche de protection absorbante (ou idéa-lement imperméable et respirante) au fur et à mesure de la pose afin de protéger au mieux votre parquet durant les travaux.

Vous devez savoir que le parquet sera soumis naturellement à une certaine usure et il est donc indispensable de connaître les précautions d'usage et d'entretien pour en préserver la surface.

icant ne peut être tenu responsable des dé-liés au manque d'attention et aux règles Le fabric d'usage (rayures , impacts ,...)

## MODE OPÉRATOIRE

> balayer et passer l'aspirateur régulièrement (en mode surfaces dures avec brosses non abrasives). La présence de matières solides (sable, poussière, saleté) augmente l'abrasion de la surface et donc dégrade plus rapidement le verni de protection.

plus rapiaement le verni de protection.

Utiliser un balai à lingettes imprégné d'un produit d'entretien ou nettoyant spécial parquet vernis. Il est important d'utiliser le bon produit pour l'entretien régulier – éviter tout produit abrasif. Evitez tout excès d'eau car cela n'est pas compatible

avec un parquet bois ; en cas d'utilisation d'une serpil-lère, celleçi devra être bien essorée, c'est important. Ne jamais laver à « grande eau ». Bien lire les instructions du produit d'entretien spécial parquets vernis ou vitrifiés .

L'utilisation occasionnelle d'un rénovateur de parquets vernis permettra de raviver votre verni et de renforcer ce dernier

# PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRECAUTIONS D'USAGE
Placer des paillassons à toutes les entrées de pièces
afin d'éviter de transporter sable, cailloux, saletés,
eau. Véiller à bien s'essuyer les pieds avant d'entrer
pour éviter tout transport de matière solide. Une attention particulière sera portée aux entrées proche des
jardins ou allées gravillonnées. Se déchausser est un
avantage évident pour la préservation de votre parquet us la loga terme.

avantage évident pour la préservation de votre par-quet sur le long terme.

> Pour éviter les rayures, protégez les meubles et les pieds de sièges avec des patins de feutre et soyez vigilants lors des déplacements de meubles (évitez de tirer les meubles sur le sol , mieux vaut lever et reposer)

> Les objets roulants doivent être équipés de roulettes en caoutchouc souple. Il est recommandé de protéger les espaces soumis à forts risques d'abrasion (fauteuil de burgau à roulette la que protections préfacutets

de bureau à roulette) par des protections adéquates.

> Evitez toute chute d'objet qui risquerait de marquei

votre parquet d'un impact.

> Maintenez un taux d'humidité relative de l'ai au long de l'année comprise entre 40 et 65%. cassaire utilisez un humidificateur ou déshumidificateur. La température de la pièce doit toujours être comprise entre 15 et 30°C.

entre 1.5 et 30°C.

Si votre parquet est compatible salle de bain ( vérifiez la compatibilité du parquet selon les modèles sur l'emballage ou auprès de votre conseiller de vente), il est conseillé d'essuyer l'eau résiduelle en surface en sortie de bain. Afin d'éviter le contact du bois permanent avec l'eau ou l'humidité il est conseillé de suspendre les tapis de bain en sortie de douche ou de bain pour laisser sécher et respirer le bois. Pour de meilleurs résultats, évitez le contact permanent ou prolongé du bois avec l'au avec l'eau.

# **ENVIRONNEMENT**

ez d'acquérir un parquet en boi bois est une matière noble et vivante qui rend votre

parquet unique. Afin de préserver la r essource et limitei l'environnement , le bois utilisé pour la fabrication de ce parquet est issu de forêts Eco-certifiées par la chaîne de contrôle et de traçabilité FSC : Forest Stewartship Council. Ainsi toute la chaîne de traçabilité est assurée depuis la coupe des arbres à la sortie des produits de l'usine et jusqu'à votre magasin.

Le bois utilisé pour ce parquet provient exclusivement de forêts éco-certifiées à 100% FSC. Ce label garantit une exploitation raisonnée et durable des forêts afin de garantir le renouvellement naturel des arbres

