

Fiche Technique Détaillée

ARCAFONDATION

Enduit pour fondations d'imperméabilisation et de protection, ARCAFONDATION assure l'étanchéité des murs enterrés et la protection des maçonneries en contact avec la terre



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Assure l'imperméabilisation des murs enterrés et la protection des maçonneries et bois en contact avec la terre :

- murs enterrés,
- jardinières, bacs
- pontons,
- poteaux en bois
- piquets bois
- poteaux métalliques

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



S'applique sur tout support maçonnerie, même légèrement humide.
Peut également s'appliquer sur du bois et sur du métal.

CONSOMMATION



- 1.5 à 2 kg par m² sur maçonnerie - sous-couche + 2 couches incluses
- 2 à 2.5 kg par m² sur agglomérés (parpaings) - sous-couche + 2 couches incluses
- 1,5 à 2 kg/m² sur toiture - sous-couche + 2 couches incluses
- 0,9 à 1,5 kg/m² sur bois et métaux - sous-couche + 2 couches incluses

CONSERVATION



- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

OUTILS REQUIS



S'applique à la brosse, à la spatule ou à la taloche. La brosse permet une bonne pénétration du produit dans la porosité.

Nettoyage du matériel : à l'eau directement après utilisation et aux solvants pétroliers après séchage.

PRÉPARATION DU SUPPORT



Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

MISE EN OEUVRE



- Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Il s'applique directement sur tous supports propres non gras, même légèrement humides.

Maçonneries:

- Humidifier légèrement avant application
- Appliquer une couche d'imprégnation diluée à 50% d'eau froide selon la porosité du support. (0.3 kg par m²)
- Appliquer successivement deux couches croisées d'ARCAFONDATION pures (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

Pour une imperméabilisation légère : appliquer seulement une couche diluée dans 10 à 30% d'eau suivant la porosité du support (0.5 kg par m²)

Bois :

- Appliquer une couche d'imprégnation diluée de 5 à 50% d'eau froide selon la porosité du support. (0.3 à 0.6 kg par m²)
- Appliquer une à deux couches d'ARCAFONDATION pure (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

Métaux:

- Appliquer une couche d'imprégnation diluée de 4 à 7% d'eau froide. (0.4 à 0.6 kg par m²)
- Appliquer une à deux couches d'ARCAFONDATION pure (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

RECOMMANDATIONS



- Appliquer toujours en couche fine (Maximum 1 kg = 1 m² = 1 mm d'épaisseur).
- Laisser sécher 12 heures entre chaque couche.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies, de gel ou de neige, par temps venté

PROTECTION DU SUPPORT



Aucune protection particulière. Cependant pour assurer une bonne étanchéité de vos fondations il est recommandé de poser une membrane alvéolée de type Delta MS. Plus d'informations sur notre dossier spécial «comment étanchéifier des murs enterrés et des fondations».

SÉCHAGE

Temps de séchage entre couches : 6 heures minimum (20°C, 50% d'humidité). Recommandé 12 heures.
Temps de séchage avant recouvrement et remblai: 24 heures

ENTRETIEN

- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.