



PROPRIÉTÉS :

Membrane souple qui imperméabilise les supports empêchant toute pénétration d'eau. Surface rugueuse facilitant l'adhérence des carrelages. Adhérence tous supports usuels du bâtiment : bois, dalle béton, chape ciment, carrelage (ponçage préalable sur carrelage), plâtre, plaque de plâtre, pierre... Sans odeur

APPLICATION :

La surface d'application doit être saine, propre, désinfectée, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse, de laitance ou de parties friables. Brosser et dépoussiérer le support. Si nécessaire : Eliminer les dépôts calcaires (remontées de laitance) par lavage avec un décapant pour les voiles de ciment. Dégraisser le support. Traiter les parties friables ou farinantes. Traiter les zones soumises aux remontées d'humidité. Eliminer algues, dépôts verts et moisissures. Réparer les fissures vivantes au préalable. Attendre 28 jours avant de peindre le béton frais (dalle neuve). Dans le cas d'anciennes peintures, ponçage obligatoire. Dans le cas de carrelage, ponçage obligatoire.

Mise en oeuvre : Bien homogénéiser le produit avant l'application. Appliquer une sous-couche constituée de 50% de produit et de 50 % d'eau et laisser sécher de 2h à 4h. Appliquer 2 couches de produit pur à raison d'environ 0,8 à 1,2 kg/m² selon le support à 24 H d'intervalle. Si nécessaire, 12 à 24 h après, appliquer une dernière couche de finition de 150 à 300 g/m².

Sur les supports fissurés ainsi que sur les grandes surfaces, un entoilage généralisé est vivement conseillé.

Dans les angles, pose impérative de la fibre non tissée sur la couche d'ARCASPEC fraîche et maroufler. La couche doit bien imprégner la fibre. Prévoir un chevauchement des bandes de tissu s'il y a lieu. Prévoir une remontée d'ARCASPEC sur 10 cm. Matériel : brosse, rouleau. Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

SÉCHAGE (20°C) :

Sous-couche : entre 2 et 4 heures.

Couche pure : 6 heures.

Recouvrable : 24 heures maximum. Circulable : 48 heures minimum. Les délais seront retardés par temps froid et humide. En surépaisseur, le séchage sera plus long. Intervalle entre deux couches variable suivant la consommation.

CONSOMMATION :

Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne imperméabilisation : 0,8 kg par m² au total (sous-couche d'accroche comprise). En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1,2 kg par m². Il est primordial de respecter ces consommations minimum et pour ce faire, ne pas hésiter à rajouter une troisième couche.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com


ou scannez le QR code.



ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE INTÉRIEUR

ARCASPEC

SPEC DOUCHE SALLE DE BAIN



Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE de ce produit PA/cat.i : 140g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 5 g/l de COV.

Contient un biocide (agent conservateur) - Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

RECOMMANDATIONS :

Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application. Sur les supports farinants, appliquer un fixateur de fond avant peinture. Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel. Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. La membrane doit être obligatoirement recouverte rapidement afin de ne pas être abîmée. Attendre 48 H de séchage après la dernière couche. Pose de carrelage ou faïence : Utiliser un mortier colle (type C2 minimum) dont les caractéristiques correspondent aux contraintes d'exposition du carrelage ou de la faïence.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

ARCANE INDUSTRIES 
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)



5 KG



3 700043 463608

15 KG



3 700043 463615