



ARCACIM CAVE est un enduit de cuvelage bi-composants destiné à stopper les arrivées d'eau en contre-pression.

APPLICATION : ARCACIM CAVE est applicable en horizontal, vertical ou en sous-face sur maçonnerie brute. Supports admissibles : • Béton banché (DTU 23-1) • Béton armé (DTU 20-12-52-1) • Béton cellulaire • Maçonnerie traditionnelle • Maçonnerie de briques • Maçonnerie d'agglomérés • Pierres, briques rouges.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support devra être sain, propre, dégraissé, adhérent et sans trace d'huile ou autres salissures. Les parties friables et la poussière seront préalablement éliminées. Éliminer toutes laitances et ragréer préalablement les nids de gravier. ARCACIM CAVE devra être appliqué au plus près du support brut : éviter d'appliquer sur un support ne résistant pas à la contrepression. Angles de mur : piquer à la broche et créer une semelle (arrondi) pour pouvoir appliquer l'ARCACIM CAVE en couches minces au niveau de la liaison sans introduire de bulles d'air.

MISE EN OEUVRE : Les conditions de mise en oeuvre devront être celles admises par le DTU 26-1, particulièrement les conditions atmosphériques. Verser la résine dans un récipient assez grand. Ajouter progressivement la poudre sous agitation. Proportion du mélange : 4 poids de poudre pour 1 poids de résine. Le gâchage à la truelle est possible, mais de préférence utiliser un mélangeur électrique ou pneumatique. On effectue un malaxage lent. Au début, il n'y a pas de mélange puis, après une minute l'incorporation se déclenche. Après deux à trois minutes de malaxage, la pâte doit être de couleur uniforme, onctueuse, parfaitement homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes avant l'application. La durée de vie du mélange est de 2 heures environ à 20°C. Outils : Truelle lisseuse, brosse. ARCACIM CAVE s'applique en 2 couches minimum :

• Bien humidifier le support avant l'application de la première couche. Le support ne doit pas être ruisselant (pas d'arrivées d'eau permanentes) • Enduire le support à l'aide d'une brosse ou d'une lisseuse (la brosse est préférable, car elle provoque un effet de massage qui fait pénétrer le produit dans les pores du support). Environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Positionner l'armature si nécessaire, maroufler les lés vers l'extérieur (assurer le recouvrement des lés de 5 cm). Si l'ensemble n'est pas armé, il est toutefois nécessaire d'armer les angles, fissures ou points singuliers • Ne pas humidifier le support entre les couches • La 2ème couche s'appliquera sur la 1ère couche durcie (après 24 heures, minimum 4 heures dans les meilleures conditions) sur la totalité de la surface. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur • Pour les supports subissant de fortes contre-pressions, il est conseillé d'ajouter une troisième couche. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur.

CONSUMMATION : Sur parpaing : 2 couches* : total : 4 kg/ m² - 1ère couche à la brosse : 2,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m².

Sur béton banché / Enduits : 2 couches* : total : 3 kg/ m² - 1ère couche à la brosse : 1,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m². (*) une troisième couche peut être nécessaire dans le cas de très fortes contrepressions.

RECOMMANDATIONS : Ne pas travailler ARCACIM CAVE sur supports gelés ou si le gel est à craindre dans les 24 heures. Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent desséchant. Si le support est trop chaud (dalles exposées au soleil) le refroidir par arrosage. Le support peut être humide mais jamais ruisselant. ARCACIM CAVE obtient ses qualités maximales après 28 jours de séchage, mais des mises en services peuvent se faire : • Circulation piétonne légère : 48 heures (à 20°C et 60 %d'humidité relative). ARCACIM CAVE est un produit à base de ciment donc sensible à certains acides, il est fortement déconseillé de le nettoyer avec des produits acides. Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et dans des locaux secs. Recouvrable par une peinture microporeuse minimum 8 jours après application de la dernière couche.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



 Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

ARCANE INDUSTRIES 
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



CUVELAGE CAVE

GUAINA CANTINA

ENCOFRADO BÓDEGA

ARCACIM CAVE / ARCACIM BASEMENT

IMPERMÉABILISANT
CAVES, SOUS-SOLS

IMPERMEABILIZZAZION
CANTINE, INTERRATI

IMPERMEABILIZACIÓN
BÓDEGAS, SOTANOS



COMPOSANT A / COMPONENTE A



précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/ récipient en accord avec les réglementations locales et nationales.

IT: Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Contiene POLVERE DI PRODUZIONE DEL CLINKER DI CEMENTO PORTLAND, Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alla normativa locale e nazionale.

ES: Peligro - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Contiene: Clinker de cemento Portland, productos químicos. Contiene POLVO DE FABRICACIÓN DEL CLÍNKER DE CEMENTO PORTLAND, Clinker de cemento Portland, productos químicos. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local y nacional.

UFI : MH2R-2NPY-X80G-EA9S



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Blanc / Bianco
/ Blanco
5KG



Blanc / Bianco
/ Blanco
25KG



Gris / Grigio
/ Gris
5KG



Gris / Grigio
/ Gris
25KG

